

**ALMAGRA 17**

Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	27.720 %
SiO <sub>2</sub>	13.300 %
CaO	2.490 %
MgO	1.500 %
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	4.090 %
S	0.020 %
pH	5-7

Sales solubles H <sub>2</sub> O	0.580 %
Pérdida por calcinación	5-8 %
Opacidad	79 %
Poder colorante	58 %
Densidad	850 g/L
Absorción de aceite	18-22 g/100g

Forma de partícula

50 Micras	100.00 %
25 Micras	91.88 %
15 Micras	89.77 %
10 Micras	79.82 %
5 Micras	60.61 %
2 Micras	25.27 %
1 Micra	5.49 %

La información contenida en este documento se da de buena fe y según nuestros conocimientos actuales, pero no supone garantía explícita o implícita por nuestra parte. Por tanto, nuestros clientes deben ensayar el producto en las condiciones de uso previstas a fin de comprobar el grado de idoneidad para cada aplicación concreta.