OCRE 13

Fe_2O_3	45-55%
SiO_2	12-16%
Al_2O_3	15-20%
CaO	1-3%
MgO	0.1%
S	0.05%
pH	6.5

Sales solubles H_2O	0.500%
Pérdida por calcinación	6.900%
Opacidad	89%
Poder colorante	64%
Densidad	900 g/L
Absorción de aceite	20 g/100g

Forma de partícula

50 Micras	100.00%
25 Micras	91.88%
15 Micras	89.77%
10 Micras	79.82%
5 Micras	60.61%
2 Micras	25.27%
1 Micra	5.49%

La información contenida en este documento se da de buena fe y según nuestros conocimientos actuales, pero no supone garantía explícita o implícita por nuestra parte. Por tanto, nuestros clientes deben ensayar el producto en las condiciones de uso previstas a fin de comprobar el grado de idoneidad para cada aplicación concreta.