

AMARILLO 20

PROPIEDADES	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN	METODO
Peso específico (aprox.)	g/cm ³	1,4	ISO787-10
Absorción de aceite (máx.)	g/100g	52	ISO787-5
pH		6.5	ISO787-9
Resistencia térmica (aprox.)	°C	180	
Resistencia álcalis		1-2	
Resistencia ácidos		1	
Resistencia sangrado agua		5	
Resistencia sangrado aceite		5	
Solidez a la luz		3-4	

La información contenida en este documento se da de buena fe y según nuestros conocimientos actuales, pero no supone garantía explícita o implícita por nuestra parte. Por tanto, nuestros clientes deben ensayar el producto en las condiciones de uso previstas a fin de comprobar el grado de idoneidad para cada aplicación concreta.