

SIENA NATURAL 19

Fe ₂ O ₃	44.980 %
SiO ₂	14.100 %
CaO	2.490 %
MgO	2.100 %
Al ₂ O ₃	16.900 %
S	0.030 %
pH	5-7
Sales solubles H ₂ O	0.570 %
Pérdida por calcinación	5-7 %
Opacidad	90 %
Poder colorante	69 %
Densidad	890 g/L
Absorción de aceite	18-22 g/100g
<u>Forma de partícula</u>	
50 Micras	100.00 %
25 Micras	91.88 %
15 Micras	89.77 %
10 Micras	79.82 %
5 Micras	60.61 %
2 Micras	25.27 %
1 Micra	5.49 %

La información contenida en este documento se da de buena fe y según nuestros conocimientos actuales, pero no supone garantía explícita o implícita por nuestra parte. Por tanto, nuestros clientes deben ensayar el producto en las condiciones de uso previstas a fin de comprobar el grado de idoneidad para cada aplicación concreta.