

SOMBRA NATURAL

Fe ₂ O ₃	20.600 %
SiO ₂	14.000 %
CaO	4.360 %
MgO	6.500 %
Mn	3.720 %
S	0.030 %
pH	6.3

Sales solubles H ₂ O	0.700 %
Pérdida por calcinación	5.700 %
Opacidad	92 %
Poder colorante	85 %
Densidad	860 g/L
Absorción de aceite	13.380 g/100g

Forma de partícula

50 Micras	100.00 %
25 Micras	94.88 %
15 Micras	83.67 %
10 Micras	80.82 %
5 Micras	58.64 %
2 Micras	23.29 %
1 Micra	6.19 %

La información contenida en este documento se da de buena fe y según nuestros conocimientos actuales, pero no supone garantía explícita o implícita por nuestra parte. Por tanto, nuestros clientes deben ensayar el producto en las condiciones de uso previstas a fin de comprobar el grado de idoneidad para cada aplicación concreta.